

Hi-Crete Flex-Primer

Sản phẩm quét lót ứng dụng cho màng chống thấm gốc Acrylic, Polyurethane

Tài liệu kỹ thuật
Hiệu chỉnh lần 06
Ngày HC 03/2021
Hi-Crete Flex-Primer

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Hi-Crete Flex-Primer là sản phẩm quét lót gốc nhựa tổng hợp một thành phần, giúp tăng khả năng bám dính cho màng chống thấm gốc Acrylic, Polyurethane. Lưu hóa bởi sự tiếp xúc giữa mặt nền và hơi ẩm không khí.

ỨNG DỤNG

Hi-Crete Flex-Primer tạo thành lớp màng lót liên tục cho nhiều loại bề mặt khác nhau như bê tông, vữa, kim loại...

ƯU ĐIỂM

Hi-Crete Flex-Primer có những ưu điểm gồm:

- Áp dụng đơn giản (quét hoặc phun).
- Có khả năng thấm thấu cao.
- Nhanh khô.
- Bám dính tuyệt vời.
- **Hi-Crete Flex-Primer** có thể đi bộ trên bề mặt sau khi lưu hóa hoàn toàn.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Dạng/Màu sắc: Lỏng/Màu Trắng đục
- Đóng gói: Thùng 5 và 18 kg
- Nơi lưu trữ: Khô ráo, có bóng râm
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất trong thùng nguyên chưa mở

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Đảm bảo tất cả bề mặt áp dụng **Hi-Crete Flex-Primer** phải được sạch dầu mỡ, sạch tạp chất có thể gây ảnh hưởng đến sự kết dính của màng. Hàm lượng ẩm tối đa không quá 5%. Kết cấu bê tông mới đổ để khô ít nhất 28 ngày. Không phun rửa bề mặt với nước.
- Khắc phục nứt và các khe xây dựng.
- Làm kín cẩn thận các vết nứt hiện có và các khe trước khi thi công là vô cùng quan trọng đối với kết quả chống thấm dài lâu.

PHA TRỘN

Khuấy đều sản phẩm trước khi thi công.

THI CÔNG

- Thi công lớp lót **Hi-Crete Flex-Primer** bằng cọ, rulo, hoặc phun .
- Sau khi thi công lớp lót, đợi khô trong khoảng 01 tiếng trước khi thi công lớp phủ.
- Liều lượng: (0.1 – 0.2) kg/m² cho mỗi lớp tùy thuộc vào điều kiện bề mặt.

LƯU Ý

- Không thi công trên bề mặt ẩm ướt.
- Không thi công trên bề mặt xốp, nhựa, hoặc bề mặt nhạy cảm với dung môi.

VỆ SINH

Làm sạch tất cả dụng cụ, thiết bị ngay sau khi thi công bằng dung môi. Nếu việc làm sạch bằng nước không đạt kết quả có thể sử dụng dầu hỏa và các thiết bị cơ khí để cạo rửa.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Gốc sản phẩm	Nhựa tổng hợp
Hàm lượng chất rắn	10 -15 %
Thời gian khô bề mặt (30°C)	~ 30 phút
Thời gian lưu hóa hoàn toàn (30°C)	~ 90 phút

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- Không được xả trực tiếp xuống nguồn nước, đường cống...
- Đồ bỏ chất thải: theo quy định
- Vận chuyển: không nguy hiểm
- Sức khỏe: sản phẩm có thể gây dị ứng nên cần các biện pháp bảo vệ tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu bị văng vào mắt, phải rửa ngay bằng nước sạch và cần đến cơ sở y tế gần nhất.

Miễn trừ: các thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng sản phẩm Hi-Crete dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Hi-Crete về sản phẩm trong điều kiện sản phẩm bảo quản đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn. Trong thực tế, chúng tôi không đảm bảo sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường. Người sử dụng sản phẩm phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích mong muốn hay không. Hi-Crete có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kỹ thuật mới nhất của sản phẩm, chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này.

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG HI-CRETE

Đc: 340/15A Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Tel: (+84) 28 3511 8282;

Email: info@hi-crete.com; Website: www.hi-crete.com