Hi-Crete Skim WP

Bột trét cao cấp, ứng dụng cho trong nhà và ngoài trời, có chức năng chống thấm

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- **Hi-Crete Skim WP** là loại bột trét, sửa chữa tạo phẳng nhẵn cho bề mặt tường sau khi xây, trát, dỡ coppha. Là lớp hoàn thiện có tính bám dính tốt, không co ngót, lượng dùng ít, khả năng thi công cải tiến với lớp mỏng.
- Sản phẩm cường độ cao, không bong tróc, không nứt.
- Thành phần **Hi-Crete Skim WP** gồm: xi măng đen cường độ cao, cốt liệu tinh mịn, polyme, bột đá và các phụ gia đa chức năng khác được sản xuất công nghiệp trong nhà máy.

ƯU ĐIỂM

- Bảo vệ tường gạch AAC
- Tạo phẳng, lấp những vị trí lồi lõm, tạo độ nhẵn cho bề mặt tường bê tông.
- Cường độ cao, bám dính tốt, không co ngót, không rạn nứt giúp gia cố tường xây, tăng cường độ cho tường
- Tăng khả năng chống thấm
- Không cần trát và sơn lót. Giảm đáng kể chi phí xây dựng
- Thi công dễ dàng, không hao phí vật tư khi thi công
- Giảm rất nhiều thời gian thi công do bỏ được phần trát và thời gian chờ tường khô trước khi sơn.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Dạng/Màu sắc: Bột/ Màu Xám bê tông
- Đóng gói: Bao 25/ 40 kg
- Nơi lưu trữ: Khô ráo, có bóng râm
- Hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất trong bao nguyên chưa mở

ỨNG DỤNG

Hi-Crete Skim WP được dùng để bả hoàn thiện, sửa chữa tường bê tông rỗ, tường trát chưa phẳng, trang trí nội thất, ngoại thất, có thể dùng làm lớp hoàn thiện mà không cần sơn phủ trang trí . Đối với gạch bê tông khí chưng áp bả lấp các vị trí lồi lõm, tạo phẳng, nhẵn và bảo vệ tường gạch mà không cần trát hay sơn lót.

Tính ưu việt:

- Sản phẩm có thể dùng để bả trực tiếp lên bề mặt tường gạch, tường bê tông, tường trát chưa phẳng với nhiều lớp với độ dày 1 lần bả từ 1-3mm.
- **Hi-Crete Skim WP** dùng để tạo phẳng, lấp các chỗ lồi lõm, tạo độ nhẵn phẳng cho bề mặt tường gạch, tường bê tông, tường trát.
- Tăng khả năng chống thấm cho tường.
- Không cần trát và sơn lót khi bả tường gạch nhẹ, giảm đáng kể chi phí xây dựng.

Chú ý khi sử dụng:

- Không dung **Hi-Crete Skim WP** bả lên nền , tường có rêu mốc và ẩm ướt.
- Không pha thêm bất cứ loại sản phẩm hay dung dịch nào.

Trong các trường hợp đặc biệt cần hỗ trợ xin liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.

Hi-Crete Skim WP phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7239:2014 hoặc các tiêu chuẩn quốc tế khác tương đương.

ĐỊNH MỨC

- Chiều dày 1 lớp tối thiểu 1-3mm. Có thể thi công 1 hoặc 2 lớp
- Lượng dùng khoảng 1.2 kg/m2/mm.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt tường, gạch phải sạch, ổn định, không có lỗ rỗng khe hở càng giúp tiết kiệm vật tư và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Bề mặt cần bả (trét) trang trí nếu bị nắng chiếu trực tiếp thì cần được làm ẩm trước khi thi công.
- Bề mặt tường không dính dầu mỡ, không nấm mốc, ẩm ướt.
- Do Skim WP có tính thở nên cho phép thi công sau khi trát khoảng 1 tuần.

PHA TRỘN

- Dụng cụ trộn: Thùng hoặc xô sạch, khoan, cánh khuấy, nước sạch, bàn bả (thép không gỉ).
- Lượng nước dùng: Khoảng 40% khối lượng bột tức là khoảng 4 lít nước cho 10kg bột khô.
- Cách trộn: Cho nước sạch vào xô sau đó cho từ từ Skim WP vào, dùng máy khoan có lắp cánh khuấy trộn đều cho đến khi hỗn hợp bột sánh mịn là được.

THI CÔNG

- Dụng cụ thi công: bàn bả.
- Dùng dụng cụ trét cầm tay: dùng dụng cụ bả ép nhẹ vào tường và đẩy từ dưới lên cho bột dính đều vào bề mặt tường. Độ dày tùy thuộc vào loại tường 1-3mm. Bột có độ sệt mịn nên người thợ dễ dàng điều chỉnh độ phẳng của bề mặt theo ý muốn.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tỷ trọng	1.25 kg/lít *(khối lượng thể tích dạng bột)*
Tỷ lệ trộn nước	(30 – 40)% theo khối lượng
Độ mịn *(trên sàng 0,09mm)*	< 3%
Độ giữ nước	> 98%
Thời gian ninh kết	Bắt đầu: ≥ 110 phút Kết thúc: ≤ 450 phút
Độ bền nước *(sau khi ngâm 72h)*	Không bong rộp
Cường độ nén	> 10.0 Mpa
Cường độ bám dính	> 0.45 Mpa

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

- Không được xả trực tiếp xuống nguồn nước, đường cống…
- Đổ bỏ chất thải: theo quy định
- Vận chuyển: không nguy hiểm
- Sức khỏe: sản phẩm gốc xi măng mang tính kiềm nên cần các biện pháp bảo vệ tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu bị văng vào mắt, phải rửa ngay bằng nước sạch và cần đến cơ sở y tế gần nhất.

Miễn trừ: *các thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng sản phẩm Hi-Crete dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Hi-Crete về sản phẩm trong điều kiện sản phẩm bảo quản đúng cách, sử dụng và thi công trong điều kiện bình thường theo hướng dẫn. Trong thực tế, chúng tôi không đảm bảo sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó nếu có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế của công trường. Người sử dụng sản phẩm phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích mong muốn hay không. Hi-Crete có quyền thay đổi đặc tính của sản phẩm. Người sử dụng phải luôn tham khảo tài liệu kĩ thuật mới nhất của sản phẩm, chúng tôi sẽ cung cấp các tài liệu này.*